

Datenblatt: Schallabsorptionsgrad nach ISO 354

Objekt: OFFECCT SOUNDWAVE

Produkt:

Bella

Hinterfüllung:

ohne Basfill

Abstand zum Boden:


direkt aufgelegt

Montage:


Typ A

Prüffläche:

30 Stk



Frequenz [Hz]	α_s Terz	α_p Oktave
100	0,07	0,10
125	0,08	
160	0,16	
200	0,21	0,35
250	0,37	
315	0,50	
400	0,57	0,65
500	0,65	
630	0,73	
800	0,76	0,80
1000	0,77	
1250	0,82	
1600	0,83	0,85
2000	0,85	
2500	0,86	
3150	0,84	0,85
4000	0,81	
5000	0,85	

 α_s Schallabsorptionsgrad nach ISO 354 α_p Praktischer Schallabsorptionsgrad nach ISO 11654**Schallabsorptionsgrad nach DIN EN ISO 354** $\alpha_w = 0,65$ (H)**Schallabsorberklasse: C**

Prüfer: Pontus Thorsson

Hallraum: Akustikwerkstan

Hallraumvolumen: 200 m³

Rel. Luftfeuchtigkeit: 74,6/80,6%

Temperatur: 14/16°C

Prüfdatum: 20.03.2013

Druckdatum: 07/2022